

CP 490



Dodatek uelastyczniający

Dodatek uelastyczniający wykorzystywany jest do lakierowania części pojazdów wykonanych z tworzyw elastycznych. Dotyczy to przypadków, w których konieczne jest użycie specjalnych dodatków do lakierów i podkładów 2K. Dodanie preparatu **CP 490** do lakierów oraz podkładów dwukomponentowych polepsza elastyczność powłoki, zapobiegając powstawaniu pęknięć na wymalowaniach.

Produkt dostępny w rozlaniu o pojemności 0,25, 0,5 i 1 litr.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
0,25 L	10 szt.
0,5 L	6 szt.
1 L	6 szt.



ODPORNY NA ZARYSOWANIA



ODPORNY NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE



GOTOWY DO NATRYSKU



DŁUGI CZAS ŻYWOTNOŚCI MIESZANKI



MOŻLIWA APLIKACJA NA POWŁOKĘ



ZASTOSOWANIE

- podkład akrylowy
- lakier bezbarwny
CP 490 jest szczególnie przydatny dla szybko schnących produktów (**CP 365, CP 375, CP 1800, CP 2015**)



CZAS PRZYDATNOŚCI UŻYCIA MIESZANKI

Produkt gotowy do użycia



TERMIN MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI

24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

PRZEBIEG

PROCESU



PROPORCJE MIESZANIA

100 części podkładu lub lakieru akrylowego z utwardzaczem
20-50 części **CP 490** (nie dodajemy rozcieńczalnika)



USTAWIENIA PISTOLETU

W zależności od technologii



APLIKACJA

W zależności od technologii



SUSZENIE

Podczas suszenia elementów z tworzyw sztucznych należy zwrócić szczególną uwagę na wysoką temperaturę. Dodanie **CP 490** wydłuża proces schnięcia