

# PROFIX

## CP 590

Грунт реактивный 2К 2:1



Двухкомпонентный антикоррозионный реактивный грунт 2К **CP 590** "washprimer". Его можно наносить в один слой толщиной до 30µм благодаря наличию в нем специальных поливиниловых смол с добавлением антикоррозионных субстанций. Является великолепным грунтом для покрытия стальных, алюминиевых, оцинкованных и др. поверхностей. Быстро сохнет, легко шлифуется. Благодаря быстрому высыханию он пригоден для мелких и быстрых ремонтов. Реагирует на ржавчину образованием антикоррозионного слоя.

Продукт доступен в следующих цветах



### Упаковка

| Единичная           | Сборная (картон) |
|---------------------|------------------|
| 1 л + 500 мл (отв.) | 6 шт + 6 шт      |



**100 частей: CP 590,**  
**50 частей: Отвердитель CP 245.**

### Расход смеси:

при толщине сухого слоя 15 мкм:  
около 7-8 м<sup>2</sup>/л

### Вязкость при распылении:

20-25 сек DIN Cup 4 мм

### ЛОС готовой продукции:

2004/42WE/IIВ(с) (780) 776

### Сроки хранения:

2 года в герметичной упаковке



Пульверизатор **HVLP**.

Диаметр сопла: **1,6-1,8 мм**.

Давление устанавливается, согласно рекомендаций производителя.



При 20°C, влажности 65%:

На прилипание пыли: **10 мин.**

На прикосновение: **20 мин.**

\*) Тесты проведены с отвердителем CP 245.

Рецептура продукта соответствует директивам по ЛОС. (Распоряжение министра экономики и труда от 16 января 2007 года, в отношении ограничения ЛОС, распоряжение министра охраны окружающей среды от 20 декабря 2005 года, в отношении стандартов по вредным выбросам из различных систем). Поставляемые нашей фирмой изделия проходят множество заводских испытаний, благодаря чему соответствуют самым высоким требованиям. Однако следует помнить об индивидуальных условиях хранения, приготовления и применения, которые могут повлиять на покраску.