

PROFIX

CP 066

Beispritzverdünner

CP 066 ist ein Beispritzverdünner, man benutzt ihn bei zwei- oder einschichtigen Lackierungen mit **Acryl** oder Klarlack.



Verpackung

Einheit	Karton
1 L	6 St.



70 Teile Verdünner **CP 066**,
30 Teile **2K** Klarlack und Lack



Eine Schicht in mehreren einige Zentimeter dicken Streifen auftragen.
Das beste Ergebnis erzielt man indem ein wenig Decklack hinzugefügt wird.

Nach dem Trocknen ist Polieren erforderlich.

Lackierpistole*. Schwerkraftdüse: **1,2-1,4 mm**. Saugdüse: **1,4-1,6 mm**.

Betriebsdruck - Hochdruck: **3-4 bar***; HVL P: **2 bar***.

* Verwenden Sie Hochdruckgeräte und HVL P gemäß den Angaben des Herstellers..



Abdampfungszeit zwischen dem Auftragen einzelner Lackschichten:
3-4 Min.



Trocknungszeit 20°C, 65% Relative Luftf.:
10-20 Min.

Vorbereitung der Oberfläche:

Der Beispritzbereich muss mit P1500-2000 Schleifpapier oder grauem Schleifvlies mit Mattpaste angeraut werden. Die Oberfläche muss mit Silikonentferner CP 015 entfettet werden.

Empfohlene Größen der Lacksiebe:

190 µm

Sprühviskosität:

11-12 s DIN Cup 4 mm

Mindesthaltbarkeitsdatum:

24 Monate in original verschlossener Verpackung

Die Produktrezeptur stimmt mit den VOC-Vorgaben überein (Verordnung des Wirtschafts- und Arbeitsministers über die VOC vom 16. Januar 2007, Verordnung des Umweltministers über die Abgasnormen vom 20. Dezember 2005). Unsere Produkte werden vielfach geprüft und getestet, somit halten sie sogar den höchsten Anforderungen stand. Es ist jedoch empfohlen, auf die Lagerungskonditionen, Vorbereitungs- und Anwendungshinweise zu achten, die sich im Nachhinein auf den Endeffekt auswirken können. Um die höchste Qualität der Oberfläche zu bekommen, sollte man ausschließlich die Originalprodukte PROFIX einsetzen und diese gemäß den Herstellerempfehlungen anwenden.