

PROFIX

SilverLine

Специальный лак 1К



Краска 1К для реконструкции и ремонта дисков и колпаков из стали и легких металлов.

Эта краска представляет собой продукт с очень хорошими укрывающими свойствами, кроме того характеризуется очень быстрым высыханием.

Его можно покрывать разными прозрачными лаками, например, **LS**, **MS** и **HS** – как с глянцевым, так и с матовым эффектом.

В качестве защитного слоя рекомендуется использовать прозрачные лаки PROFIX.

После добавления смолы **B 004** и отвердителя **H 004** продукт не требует дополнительного покрытия верхним слоем прозрачного лака.

Упаковка	
Единичная	Сборная (картон)
3,5 л	2 шт



100 частей: SilverLine,

100 частей: Растворитель CP 048.



Два полных слоя или до полного покрытия.

Пульверизатор*.

Сопло гравитационное: **1,2-1,4 мм.**

Сопло всасывающие: **1,4-1,6 мм.**

**) Мы используем оборудование высокого и низкого давления. Давление устанавливается, согласно рекомендации производителя*

Расход смеси:

15-20 мкм для каждого слоя:
около 7-8 м²/л

Вязкость при распылении:

около 18 сек DIN Cup 4 мм

Сроки хранения:

3 года в герметичной упаковке



Межслойная сушка: **5 мин.** (до получения матовости)

10-15 мин. перед нанесением бесцветного лака*.

**) после около 8 часов поверхность, окрашенная SilverLine, но не покрытая бесцветным лаком, еще раз зашлифовать перед покраской.*

Рецептура продукта соответствует директивам по ЛОС. (Распоряжение министра экономики и труда от 16 января 2007 года, в отношении ограничения ЛОС, распоряжение министра охраны окружающей среды от 20 декабря 2005 года, в отношении стандартов по вредным выбросам из различных систем). Поставляемые нашей фирмой изделия проходят множество заводских испытаний, благодаря чему соответствуют самым высоким требованиям. Однако следует помнить об индивидуальных условиях хранения, приготовления и применения, которые могут повлиять на покраску.