

PROFIX

GreenLine

Специальная краска 1K CP 99 Premium 1:1



Растекаемость: ●●●●●●
Блеск: ●○○○○○
Устойчивость к царапинам: ●●○○○○
Адгезия с пластиком: ●●●○○○

Упаковка	
Единичная	Сборная (картон)
1 л*	3 шт
3,5 л*	2 шт

* Объемы, доступные для конкретных пигментов, представлены в таблице (на следующей странице).

Подготовка поверхности:

Очистить обезжиривателем. Зашлифовать старые покрытия в зоне окраски «на переход».

Рекомендованный размер малярного ситчка:

125-190 мкм

Толщина сухого слоя:

~20-30 мкм

Расход:

Зависит от цвета

Вязкость при распылении:

~17-19 сек DIN Cup 4 мм

ЛОС:

Dz. U. 2007 r. Nr. 11, poz. 72 kat. B/4 (420)<420

Срок годности:

36 месяца в оригинально закрытой упаковке



100 частей пигмента **GreenLine**

100 частей отвердителя **CP 048**



Два полных слоя или до полного покрытия.

Для металлических, перламутровых цветов и ксираликов, дополнительный капельный верхний слой для равномерного распределения зерен.

Пистолет-распылитель*. Гравитационное сопло: 1,2-1,4 мм. Всасывающее сопло: 1,4-1,6 мм.*

* Используйте оборудование высокого давления и HVLP. Давление, рекомендованное производителем пульверизатора.



Испарение перед нанесением следующих слоев: 5 мин (до достижения матового эффекта)

10-15 мин перед нанесением бесцветного лака*.

* после ок. 8 часов поверхность, окрашенную GreenLine, но не покрытую бесцветным лаком, должна быть повторно окрашена до матового эффекта.



Время сушки при темп. 20°C, влажности 65%:

На прилипание пыли: **5 мин**

На прикосновение: **10-15 мин**



Бесцветный лак.

Мы рекомендуем MS (CP 1500, CP 400, CP 250) HS (CP 2008, CP 2015), UHS (CP 2014) i VHS (CP 2016).

📄 Больше информации о Stardust стр 14.

Рецепт продукта соответствует действующим нормам ЛОС (Постановление министра экономики и труда от 16 января 2007 года об ограничении ЛОС, Постановление министра окружающей среды от 20 декабря 2005 года о стандартах выбросов для установок). Продукты, поставляемые нашей компанией, проходят множество заводских испытаний, благодаря которым они могут отвечать самым высоким требованиям. Однако необходимо помнить об отдельных условиях хранения, подготовке и способу применения, которые могут повлиять на эффект окраски. Гарантией поддержания наивысшего качества покрытия является использование продукта только с продуктами производителя и в соответствии с рекомендациями производителя. Производитель не гарантирует сохранение параметров и совместимости Продуктов с продуктами, не изготовленными Производителем. Условием признания гарантии и всех претензий является правильное применение технологии и методов использования Продуктов - в соответствии с технической картой и характеристикой окраски распылением до окончательной окраски.

PROFIX

GreenLine

Специальная краска 1K CP 99 Premium 1: 1

Номер пигмента	Название цвета	Ценовая группа	Расфасовка (л)
005	смола	1	3,5
100	белый	1	3,5
101	супер белый	1	3,5
203	горчичный	1	1
208	оранжевый	1	1
209	темно-оранжевый	1	1
225	ярко-желтый	1	1
318	вишневый	1	1
320	альый	1	1
321	светлое бардо	1	1
323	шоколадный	1	1
324	гнилая вишня	1	1
327	прозрачный красный	1	1
329	фламенко	2	1
401	фиолетовый	2	1
402	темно-бордовый	2	1
404	светлый фиолетовый	2	1
502	темно-синий	1	1
503	синий	1	3,5
506	темно-синий	1	1
600	зеленый	1	1
602	зелено-синий	1	1
662	желто-зеленый	1	1
700	черный	1	3,5
702	граффит	1	3,5
705	насыщенный черный	2	1
804	коричневый	1	1
820	красно-коричневый	1	1
827	светло-коричневый	1	1

Номер пигмента	Название цвета	Ценовая группа	Расфасовка (л)
832	слоновой кости	2	1
833	белый перламутр	2	1
834	перламутровый горчичный	3	1
835	оранжевый перламутр	4	1
836	черный	2	1
837	перламутровый бирюзовый	3	1
843	мелкое серебро	1	3,5
848	перламутровый карминный	3	1
850	флоп-добавка	1	1
858	перламутровый медный	2	1
860	хамелеон бело-зеленый перламутр	3	1
861	хамелеон бело-голубой перламутр	3	1
862	хамелеон бело-фиолетовый перламутр	2	1
863	металлик	1	1
864	хамелеон бело-розовый перламутр	3	1
866	жемчужно-белый	2	1
867	хамелеон бело-желтый перламутр	2	1
868	жемчужно-карминный	3	1
870	белый	1	1
873	алюминиевый	1	3,5
880	перламутр с зеленым отливом	4	1
881	перламутр с голубым отливом	4	1
883	жемчужный металлик	1	1
885	жемчужный алюминий	1	3,5
886	жемчужный	4	1
887	перламутр с золотым отливом	4	1
888	перламутровый медно-красный	4	1
895	серебряный	1	1

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:

- Необходимо включить стойку два раза в день, по крайней мере на 5 мин (не более 15 мин).
- Рекомендуемая температура для хранения от 15°C до 25°C (не подвергайте продукты влиянию температуры ниже 5°C, также во время транспортировки).
- Новые, закрытые банки с пигментами следует тщательно перемешать перед началом их использования.
- GreenLine следует пропустить через малярное ситечко размером 125-190 мкм
- Дополнительное время, необходимое для подогрева элемента должно быть взято во внимание.
- Каждое время сушки и испарения привязано к параметру относительной влажности.
- Перед нанесением на выбранный элемент рекомендуем выполнить пробное напыление.

Ценовая группа	Количество пигментов
1	32
2	12
3	7
4	6

9 x 3,5 л 

48 x 1 л 

Рецепт продукта соответствует действующим нормам ЛОС (Постановление министра экономики и труда от 16 января 2007 года об ограничении ЛОС, Постановление министра окружающей среды от 20 декабря 2005 года о стандартах выбросов для установок). Продукты, поставляемые нашей компанией, проходят множество заводских испытаний, благодаря которым они могут отвечать самым высоким требованиям. Однако необходимо помнить об отдельных условиях хранения, подготовке и способу применения, которые могут повлиять на эффект окраски. Гарантией поддержания наивысшего качества покрытия является использование продукта только с продуктами производителя и в соответствии с рекомендациями производителя. Производитель не гарантирует сохранение параметров и совместимости Продуктов с продуктами, не изготовленными Производителем. Условием признания гарантии и всех претензий является правильное применение технологии и методов использования Продуктов - в соответствии с технической картой и характеристикой окраски распылением до окончательной окраски.